


Den Braven Sealants

Ficha técnica ZWALUW SILICONE N2

Producto	Sellador monocomponente que seca en presencia de humedad
Propiedades	☑ Excelente adherencia en hormigón, madera, vidrio, aluminio, U-PVC ☑ Fácil de aplicar y alisar ☑ Buena resistencia al agua y rayos UV ☑ Junta de goma neutra, inodora y duradera
Colores estándar disponibles	Transparente - Blanco - Gris - Marrón - Negro - Caliza
Envase	Cartuchos de 310 ml / Bolsas de 600 ml
Dónde se usa	- Juntas de dilatación - Juntas entre marcos de madera, metal, aluminio o PVC y mampostería - Sellado superior de acristalamientos
Datos técnicos	
Tipo	Compuesto a base de polisiloxanos, tipo alcoxi
Consistencia	Pasta sin descuelgues
Densidad	Colores ≈ 1,15 g / ml – Transparente ≈ 1,03 g / ml
Módulo de elasticidad al 100%	≈ 0,39 MPa (ISO 37)
Dureza Shore-A	≈ 30° (ISO 868)
Resistencia al cizallamiento	≈ 2,50 MPa
Resistencia a la temperatura	-40°C > +120°C
Rango de temperatura de aplicación	+5°C > +35°C
Contracción	Ninguna (ISO 10563)
Descuelgue	Ninguno (ISO 7390)
Alargamiento a la rotura	> 250 % (NFT 85 507)
Tiempo sin adhesividad	≈ 10 min. (23°C y 50% H.R.)
Velocidad de secado	≈ 2 mm/día (23°C y 50% H.R.)
Modo de empleo	
Preparación de la superficie	Las superficies deben ser sólidas, limpias, secas y libres de aceite y grasa. Deberá eliminarse completamente cualquier residuo de compuesto y otras materias extrañas. Aplicar un antiadherente para evitar ligazón en la base de la junta. Normalmente no se necesita imprimación. La mayoría de los sustratos sólo precisan imprimación si las pruebas así lo aconsejan o cuando el sellador vaya a permanecer sumergido en agua una vez seco. Consulte a nuestro servicio técnico si desea más información.
Aplicación	Aplicar con pistolas manuales o neumáticas (presión máxima requerida: 3,5 kg). Al aplicar, debe evitarse que queden bolsas de aire. Alisar con la uña o con una espátula. Realizar el acabado con ZWALUW LAST 1.
Limpieza	Material: inmediatamente con white spirit. El sellador endurecido sólo se puede eliminar mecánicamente o con ZWALUW SEALANTS REMOVER. Manos: jabón y agua.

Seguridad "Ficha de seguridad de acuerdo con 91/155 55/CEE" a petición

Den Braven France Z.I. du MEUX B.P. 20114 F-60881 LE MEUX cedex
Tel: +33 344 91 68 68 - Fax : +33 344 91 68 92 - E-mail : commercial@denbraven.fr



Den Braven Sealants

Ficha técnica TECFLEX 3060

Vida útil
- 12 meses, en su envase original cerrado, almacenado a una temperatura de +5 < +25°C

Limitaciones
- No usar en superficies porosas que puedan sangrar plastificantes.
- No usar en aplicaciones de acristalamiento estructural.
- No usar para sellar acuarios.
- Evitar el contacto con limpiadores disolventes durante el secado.
- No usar para aislar vidrio.
- No usar en juntas con una profundidad superior a 20 mm.
- Podría producirse un ligero amarilleo con el sellador blanco.

Prueba estándar
- SNJF 1ère CATEGORIE
- ISO 11600 F y G, CLASE 25
- TT-S-0015436 A, TIPO NS
- TT-S-00230 C
- ASTM C920
- BS 5889
- UNI 9610/9611

Garantía limitada
Den Braven Francia garantiza que sus productos serán conformes a las especificaciones de Den Braven Francia en el momento de su aplicación o uso. Los productos se almacenarán de acuerdo con las recomendaciones de Den Braven Francia, y se usarán o aplicarán antes de la fecha de caducidad o del tiempo de almacenamiento recomendado en la literatura técnica de Den Braven Francia. Si se notifica por escrito una reclamación en un plazo de tres meses de la utilización o aplicación del producto, Den Braven Francia reemplazará o devolverá el precio de compra, a su elección, de cualquier producto Den Braven Francia que no satisfaga la anterior garantía.
LO ANTERIOR CONSTITUIRÁ EL ÚNICO Y EXCLUSIVO REMEDIO PARA DEFECTOS O FALLOS DE LOS PRODUCTOS, Y LA ÚNICA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE Den Braven Francia. ESTAS GARANTÍAS SUSTITUYEN A CUALESQUIERA OTRAS, YA SEAN ESCRITAS U ORALES, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA UNA FINALIDAD CONCRETA.

Limitación de responsabilidad
Den Braven Francia no será responsable en ningún caso, ya se trate de reclamaciones basadas en garantía, contrato, estricta responsabilidad, negligencia u otra naturaleza, de daños incidentales o consecuentes, ni de daño alguno que supere el precio de compra del producto.

Nota
En muchos productos, Den Braven Francia podría aceptar la ampliación de su garantía para alguna aplicación específica. Para más información, póngase en contacto con nosotros.

Seguridad "Ficha de seguridad de acuerdo con 91/155 55/CEE" a petición

Den Braven France Z.I. du MEUX B.P. 20114 F-60881 LE MEUX cedex
Tel: +33 344 91 68 68 - Fax : +33 344 91 68 92 - E-mail : commercial@denbraven.fr